

# 스피멜S

Spimel S

SB-SA-1

스피멜S는 변성알키드 수지계를 주전색제로 하는 속건성 도료로서 내후성, 내구성, 작업성이 우수하여 각종 철재의 미장 보호용으로 적합한 도료입니다.

## 용도

스포츠, 각종 철재, 공작 기계류 등

## 사용방법

1. 표면처리  
피도면의 유분, 오물 등이 깨끗이 제거되어야 합니다.
2. 기상조건  
대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하
3. 도장기구  
붓, 스프레이
4. 주의사항
  - 1) 프라이머로 광명단 조합페인트 및 광명단 속건 프라이머를 도장하지 마시고 슈퍼코트 142속건 프라이머를 도장하십시오.
  - 2) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하십시오. 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
  - 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)
  - 4) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하십시오. (대리점 또는 소비자상담실)
  - 5) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.
  - 6) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
  - 7) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
  - 8) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
  - 9) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하십시오.
  - 10) 페인트가 묻은 형질이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.

### 5. 경고사항

별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.

### 6. 도장시스템

하도 : 슈퍼코트 142 속건 프라이머 갈색

상도 : 스피멜S

### 7. 법규관련

스피멜S는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

## 물성자료

마감상태	유광, 반광, 무광
색상	갈색
피도면	철재
조성	1액형
부피고형분	43.63~50.78%
추천건조도막두께	60 μm
도장횟수	2회
이론도포면적	7.27~8.46㎡/L (건조도막두께 60μm시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25도)	지촉건조 : 30분 고화건조 : 2시간
재도장간격(25도)	15시간 이후
희석률	10% (도료 부피비)
희석제	EN 신나 2000
저장기간	1년 (5~35℃실내보관시)