

# 홈스타에나멜

본 시방은 도면에 표기된 철재의 에나멜 마감공사에 적용하며 방청력, 내후성 및 내수성이 우수한 특수 고광택 알키드수지를 주성분으로 한 마감 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

홈스타 에나멜은 고광택의 알키드수지계 에나멜 도료로서 색상이 다양하여 조색할 필요가 없으며, 크림상태이므로 흐르거나 튀지 않아 손쉽게 도장할 수 있도록 개발된 도료로 내구력, 후도막성, 접착력이 우수하여 각종 철재 및 목재물의 미장보호용으로 적합한 도료입니다.

## 나. 적용범위

각종 철재, 목재시설의 보호 및 미장용 도료

## 다. 시 공

<b>표면처리</b>	보수도장시 낮은 도막, 녹, 기름기, 염분등 오염물은 완전히 제거하여야 한다							
<b>도장사양</b>	상도 : 홈스타 에나멜							
<b>일위대가</b>	<b>도장순서</b>	<b>제품명</b>	<b>규격번호</b>	<b>도장횟수</b>	<b>도막두께</b>	<b>이론 소요량</b>	<b>실소요량</b>	<b>비고</b>
	상도	홈스타 에나멜	SB-E-100	1~2 회	40 $\mu$ m	0.10~0.12L/m <sup>2</sup>	0.130~0.156L/m <sup>2</sup>	LOSS율 30%
	희석제	EN신나3000	SB-TN-608					도료량의 50%(무게비)
	합계			1~2 회	40 $\mu$ m			
<b>제품별 도장방법</b>	1) 상 도 - 표면처리 후에 홈스타에나멜을 붓, 로울러 또는 스프레이로 도막두께 40 $\mu$ m로 1~2회 도장하여 마감한다. - 필요시 희석제인 EN신나3000(SB-TN-608)을 50%까지 희석하여 도장하며 재도장은 20°C에서 최소20시간 경과 후 도장한다.							
<b>도장시 주의사항</b>	1) 1회에 후도막 형성 시는 건조가 많이 지연되므로 유의하시고 재도장간격을 준수하십시오. 2) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. (사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.) 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음) 4) 구도막 위에 보수 도장 시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 5) 도장 (TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장 방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상 확인 후 이상이 없을 경우 작업 하십시오. 6) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 7) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 8) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기 하십시오. 9) 본 제품은 화학 제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효 기간 내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 10)스티커 탈 부착에 의한 도막박리 가능성으로 아파트 방화문에 보수도장시 소부용 도료 위에는 적용하지 마시고, 에나멜 구도막은 샌딩 처리 후 도장 하시기 바랍니다. 구도막이 어떤 도료 인지 파악이 안될 경우 당사로 의뢰 하시기 바랍니다. 11)페인트가 묻은 형겅이나 스프레이 필터등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.							