

# LOV HS락카샌딩실라 투명

본 시방은 도면에 표기된 목재의 락카 마감공사에 적용하며 건조가 빠르고 광택 및 부착력이 우수한 니트로 셀룰로오즈와 합성수지를 주성분으로 한 자연건조형 락카도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

LOV HS락카 샌딩실라 투명은 초화면과 알키드수지를 주성분으로 한 고급락카로서 부착력, 내마모성, 내산성이 좋고 건조가 빠르며, 유연하고 매끈한 광택성의 투명도막을 형성하므로 목재가구 및 제품류의 가치를 높여주는데 적합한 고급목재용 락카입니다.

## 나. 적용범위

목재물 등의 미장 및 보호용 도료

## 다. 시 공

<b>표면처리</b>	1) 소지표면의 거친 부분은 #180~220의 샌드페이퍼로 연마하여 평활하게 하여야 한다. 2) 소지표면의 수분, 톱밥, 유분 및 기타 오염이 없도록 깨끗이 제거하고 완전히 건조 시켜야 한다							
<b>도장사양</b>	하도 : LOV HS락카샌딩실라 투명 상도 : LOV HS락카 투명							
<b>일위대가</b>	<b>도장순서</b>	<b>제품명</b>	<b>규격번호</b>	<b>도장횟수</b>	<b>도막두께</b>	<b>이론 소요량</b>	<b>실소요량</b>	<b>비고</b>
	하도	LOV HS락카샌딩실라 투명	SB-L-112L	2	30	0.107L/m <sup>2</sup>	0.153L/m <sup>2</sup>	LOSS율 30%
	희석제	LA신나2000					0.092L/m <sup>2</sup>	도료량의60%
	상도	LOV HS락카 투명	SB-L-41L	2	30	0.107L/m <sup>2</sup>	0.153L/m <sup>2</sup>	LOSS율 30%
	희석제	LA신나2000					0.092L/m <sup>2</sup>	도료량의60%
	합계			4	60			
	① 부가세,시공비 별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음							
<b>제품별 도장방법</b>	1) 하 도 - 표면처리가 끝난후 LOV HS락카샌딩실라투명을 붓 또는 스프레이로 도막두께 15 $\mu$ m 2회 도장한다. - 필요시 희석제 LA신나 2000을 최대60%까지 희석하여 도장하며 재도장은 20°C에서 최소30분 경과 후에 도장한다. 2) 상 도 - 하도도장 후 20°C에서 최소 1시간 경과한 다음 연마지 #320으로 도장면을 연마하여 오염물을 제거하고 LOV HS락카투명을 붓 또는 스프레이로 도막두께 15 $\mu$ m 2회 도장하여 마감한다. - 필요시 희석제 LA신나 2000을 최대 60%까지 희석하여 도장하며 재도장은 20°C에서 최소 30분 경과 후에 도장한다.							
<b>도장시 주의사항</b>	1) 고온 다습시 백화현상이 발생하기 쉬우므로 도장시 온도는 5~30°C, 상대습도는 85% 이하를 유지하여야 한다. 2) 대기온도와 상대습도가 높은 경우에는 백화현상이 일어나므로 도장을 피하거나 리타다 신나를 사용하여야 한다. 3) 도장 횟수가 많을 경우 재도장 간격이 짧으면 내부 건조가 늦어지므로 재도장 간격을 준수하여야 한다. 4) 충분한 환기하에서 작업을 하고 밀폐된 장소에서는 호흡기 보호장구를 착용하여야 한다.							