

유비스타320우드실라 투명

유비스타320우드실라 투명은 불포화폴리에스테르, 반응성 모노머, 광개시제를 주성분으로 한 자외선 경화 도료로써, 단시간 내에 경화가 가능하여 생산성이 높고 부착성, 경화성이 양호한 목공용 UV 하도 도료입니다.

가. 특징

목재(MDF,PB)용 하도 도료

나. 적용범위

목재(MDF,PB)용 하도 도료

다. 시 공

표면처리	피도면의 수분, 유분, 먼지, 기타 오염물질을 완전히 제거하여 주십시오.							
도장사양	중도 : 유비스타320우드실라 투명 중도2: 유비스타320샌딩실라 투명							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	하도	유비스타100아이소레이터<A부>		1회	5~10 μ m			
	중도	유비스타320우드실라 투명		3~4회	50~90 μ m			
	중도2	유비스타320샌딩실라 투명		1~2회	20~40 μ m			
상기 도막두께는 참고용으로만 사용가능하며 실제 공장 line 설비 및 도장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.								
제품별 도장방법	대기온도 : 5~35 $^{\circ}$ C, 상대습도 : 85% 이하 사용전 유비스타810신나를 UV도료 무게의 5~15% 정도 사용하여 적정점으로 희석후 사용하여 주시기 바랍니다. 적정 도막을 얻기 위해서는 약 3~4회의 Roll 도장을 해야 합니다. 양호한 부착성을 위해서는 1회 도장시 10~15 μ m 정도로 얇게 도장하고 2~3회 도장시 상대적으로 후막 도장하는 것이 좋습니다.							
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 제품은 사용하기전에 교반을 충분히 하여 주십시오. 불충분하게 교반시 광택변화 및 도막물성의 변화가 이루어질 수 있습니다. 2) 작업시 햇빛 노출을 엄금해주시시오. 3) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오. 4) 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35$^{\circ}$C)의 건냉암소에 보관하되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 보관하십시오. 5) 도료가 피부에 접촉된 경우 즉시 흐르는 물에 비눗물로 충분히 세척하고 만약 피부에 홍반이 나타나거나 눈에 들어간 경우 흐르는 물에 충분히 세척 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 6) 폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 7) 사용하고 남은 도료의 경우 밀봉한 후 보관하고 가능한 빨리 사용 해야 하며, 사용전 도료의 이상유무를 확인 하시기 바랍니다. 뚜껑을 오픈한 후 남은 도료의 경우 증점이나 겔화 될 가능성이 있습니다. 8) 본 제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 문의 후 사용하시기 바랍니다. 9) UV 도료는 UV경화 설비가 필요하여 일반 개인 고객은 사용하기 어려우며, 공장 line에 적용시에도 사용조건 및 line 설비에 따라 다른 물성을 보일 수 있습니다. 당사 영업부, 연구소와 충분히 협의 후 사용하시기 바랍니다. 							