

# 홈스타 벽지용 백색

본 도료는 내부용 수성페인트 마감 공사에 적용하며 특수한 아크릴 에멀전과 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 한 수성 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

홈스타 벽지용은 특수한 아크릴에멀전수지를 주성분으로 한 반고형 연두부상으로 되어 있는 수성도료로서 도장시 흐르거나 튀지않아 편리하게 사용할 수 있어 전문도장인의 도움없이 직접 도장하므로써 시간과 인건비를 절감할 수 있는 경제적인 도료입니다. 특히 부착력, 내오염성, 내구력, 내수성,내알칼리성이 우수하고 발포벽지에 도장할 경우 기존 벽지의 질감을 손상시키지 않고 우아하게 직접 도장할 수 있으며 방균효과가 있어 습기찬 부분의 곰팡이 생성을 최대한 억제할 수 있는 고품질의 DIY계 수성도료입니다

## 나. 적용범위

발포벽지, 콘크리트, 몰탈, 석고 등 일반건축물의 수성상도도료

## 다. 시 공

표면처리	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 신축 건축물 시 시멘트 소재는 28일 (25°C기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다.</li> <li>2. 적정 함수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다.</li> <li>3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.</li> <li>4. 틈새나 홈은 월드퍼티로 메꾸어 주고 표면조정 후 도장한다.</li> </ol>							
도장사양	하도 : 홈스타 젯소 상도 : 홈스타 벽지용							
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	하도	홈스타 젯소	SB-PR-549	1	30 $\mu$ m	0.09 (L/m <sup>2</sup> )	0.11 (L/m <sup>2</sup> )	(필요시) LOSS율 20%
	상도	홈스타 벽지용	SB-T-28	1~2	60 $\mu$ m	0.11 (L/m <sup>2</sup> )	0.16 (L/m <sup>2</sup> )	LOSS율 30%
	합계			2~3	60 $\mu$ m			
실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음								
제품별 도장방법	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 하 도 (필요시) 표면처리가 끝난 후 홈스타 젯소 (SB-PR-549)을 도장해 건조, 양생되었는지 검사함</li> <li>2. 상 도 1) 홈스타 벽지용 을 붓, 로라, 스프레이로 도막두께 60<math>\mu</math>m정도로 1~2회 도장한다. 2) 이때 필요 시 최대10%까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다. 3) 25°C기준 추가 도장 가능 시간은 2시간 이후가 가능하나 습도, 통풍 등 기후에 따라 건조시간에 차이가 있으므로 완전 건조 되었는가를 확인 하여야 한다.</li> </ol>							
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 상,하도는 당사에서 지정하는 도료를 사용해야 한다.</li> <li>2. 구도막 및 유색도료로 도장된 면에 도장시 적합성 여부를 당사에 확인 후 작업해야 한다.</li> <li>3. 타 도료와 혼합사용을 금한다.</li> <li>4. 홈스타 파스텔의 저장기간은 25°C에서 제조일로부터 12개월 이므로 저장기간이 경과한 제품은 당사에 확인 후 사용해야 한다.</li> <li>5. 도료가 얼지 않도록 보관하여야 한다. (5 - 35°C 실내보관)</li> <li>6. 5°C이하에서는 작업하지 마십시오.</li> <li>7. 추천건조도막 이상으로 과도막 도장 또는 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파등에 도장 및 접촉시 오염이나 끈적거림, 변색등 이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.</li> </ol>							