

홈스타 크리어 무광

본 시방은 도면에 표기된 홈스타 파스텔OK PLUS상도로 사용하며, 수용성아크릴 에멀전을 주성분으로 한 수성도료로서 삼화 페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

홈스타 크리어 무광은 수용성 아크릴을 주성분으로 한 수용성 락카로서 도장 시 냄새가 적고 신나를 희석하지 않는 DIY계 도료로서 건조시간이 빠르고 투명성 작업성이 우수하여 누구나가 손쉽게 사용할 수 있으며 홈스타 파스텔OK PLUS의 상도 도장으로도 추천이 가능합니다.

나. 적용범위

홈스타 파스텔OK PLUS의 상도

다. 시 공

표면처리	<ol style="list-style-type: none"> 1. 신축 건물 시 시멘트 소재는 28일(25°C기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생시켜야 한다. 2. 적정 함유율은 10%이상이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9이다. 3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 4. 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다. 							
도장사양	중도 : 홈스타파스텔OK플러스 하도 : 홈스타 젯소 상도 : 홈스타 크리어 무광							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	하도	홈스타 젯소	SB-PR-549	1	30 μ m	0.08L/m ²	0.11L/m ²	LOSS율 30%
	중도	홈스타파스텔OK플러스	SB-T-33	1~2	60 μ m	0.16L/m ²	0.22L/m ²	LOSS율 30%
	상도	홈스타 크리어 무광	SB-T-136	1~2	30 μ m	0.08L/m ²	0.12L/m ²	LOSS율 30%
	합계			3~5	120 μ m			
실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음.								
제품별 도장방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 하 도 표면처리가 끝난 후 홈스타 젯소를 붓, 로라, 스프레이 등으로 도장한다. 2. 중 도 홈스타 파스텔 OK PLUS도료를 도장하고자 하는 부위에 붓, 로라, 스프레이 등의 도장 기구를 사용하여 도장한다. 3. 상 도 홈스타 크리어 무광을 홈스타 파스텔 OK PLUS건조 후 물로10%희석하여 도장한다. 							
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 타도료와 혼합사용을 금한다. 2. 홈스타크리어 도료는 상도로 마감 도장해야 한다. 3. 도료가 얼지 않도록 보관해야 한다.(5°C~35°C실내보관) 4. 5°C이하에서는 작업하지 마십시오. 							