

# 아이생각 수성 프라이머

본 시방은 도면에 표기된 아이생각 수성 페인트 하도로 사용하며, 아크릴 공중합 에멀전을 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

아이생각 수성 프라이머는 콘크리트,시멘트,몰탈 등 알칼리성 기재 건축물의 백아화 및 풍화현상을 방지하여 주는 제품으로 신축 시멘트 및 보수도장 건축물에 수성페인트를 도장하기 전에 칠하는 전처리제입니다. 또한, 본 도료의 도장 목적은 하지면의 조정, 보강에 있으므로 도막을 형성하기 보다는 피도면에 스며들도록 도장해야 합니다.

## 나. 적용범위

각종 시멘트 기재 신축물의 풍화 및 초킹 방지와 보수도장의 전처리 도료, 아이생각 목재 프라이머(필요시)

## 다. 시 공

<b>표면처리</b>	피도면은 흙, 모래, 시멘트가루, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 내부 목재의 경우 수분, 유분 등 오염 물질은 완전히 제거해 주시고 표면이 거칠시에는 샌드페이퍼 등으로 면을 매끄럽게 손질 후 도장하십시오.							
<b>도장사양</b>	하도 : 아이생각수성프라이머 상도 : 아이생각수성내부프리미엄							
<b>일위대가</b>	<b>도장 순서</b>	<b>제품명</b>	<b>규격번호</b>	<b>도장횟수</b>	<b>도막두께</b>	<b>이론 소요량</b>	<b>실소요량</b>	<b>비고</b>
	하도	아이생각수성프라이머	SB-PR-560	1	피도체스며들	0.11	0.16	전처리용
	합계							
	① 부가세 별도. ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음. ③ 시공비 별도.							
<b>제품별 도장방법</b>	1) 하 도 - 표면처리 후 아이생각 수성 프라이머를 붓, 스프레이, 로라 등으로 피도면에 스며 들도록 도장한다.							
<b>도장시 주의사항</b>	1.운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35℃)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오. 2.본 제품은 내용물이 동결될 경우 온도를 상승시켜도 재사용이 불가능한 제품이므로 반드시 5℃ 이상으로 보관하여야 합니다. 3.비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등 물성저하가 발생할 수 있음) 4.구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 5.신축 목재 위에 도장 시 시범 도장을 통하여 얼룩, 색변화 등의 불순물 베어나옴 현상 확인 후 이상 없을 시 사용하시기 바랍니다. 6.도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 7.가소제가 포함된 발포벽지, 가죽소파 등에 묻지 않도록 주의하십시오. 8.본제품을 페인트와 혼합하여 사용하지 마십시오. 9.도장작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 10.폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 11.본 도료의 도장 목적은 하지면의 조정, 보강에 있으므로 도막을 형성하기 보다는 피도면에 스며들도록 도장해야 합니다. 12.본 제품을 저장기간(제조일로부터 6개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.							