

인플러스에코우드샌딩실라 투명

본 시방은 도면에 표기된 목재의 수용성도로 마감공사에 적용하며 일반 유기용제가 갖는 환경오염, 화재위험, 인체유해성 등을 해결하기 위하여 개발된 환경친화적인 수용성 TYPE의 하도용 투명 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

인플러스 에코우드 샌딩실라 투명은 수용성 아크릴 에멀전 수지를 주성분으로 한 도료로서 도장시 냄새가 적고 물을 희석하여 사용할 수 있으며 건조성, 살오름성, 투명성, 작업성, 샌딩성 등이 우수하며 일반 유기용제가 갖는 환경오염, 화재위험, 인체유해성 등을 해결하기 위하여 개발된 환경친화적인 수용성 TYPE의 하도 투명 도료입니다

나. 적용범위

목재, 인테리어 및 목재 제품의 하도 투명 내부용.

다. 시 공

표면처리	1) 소지표면의 거친 부분은 #180~220의 샌드페이퍼로 연마하여 평활하게 하여야 한다. 2) 소지표면의 수분, 톱밥, 유분 및 기타 오물이 없도록 깨끗이 제거하고 완전히 건조 시켜야 한다							
도장사양	하도 : 인플러스에코우드샌딩실라 투명 상도 : 인플러스에코우드상도 투명							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	하도	인플러스에코우드샌딩실라 투명	SB-WS-83	2	30	0.09L/m ²	0.128L/m ²	LOSS율 30%
	상도	인플러스에코우드상도 투명	SB-WS-84	2	20	0.07L/m ²	0.100L/m ²	LOSS율 30%
	합계			4	50			
	① 부가세,시공비 별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음							
제품별 도장방법	1) 하도 - 표면처리가 끝난후 에코우드샌딩실라투명 붓 또는 스프레이로 도막두께 15 μ m 2회 도장한다. - 필요시 희석제 물을 5~10%까지 희석하여 도장하며 재도장은 20 $^{\circ}$ C에서 최소2시간이상 경과 후에 도장한다. 2) 상도 - 하도도장 후 20 $^{\circ}$ C에서 최소 1일 경과한 다음 연마지 #320으로 도장면을 연마하여 오염물을 제거하고 인플러스에코우드상도투명을 붓 또는 스프레이로 도막두께 15 μ m 2회 도장하여 마감한다. - 필요시 희석제 물을 5~10%까지 희석하여 도장하며 재도장은 20 $^{\circ}$ C에서 최소 2시간경과 후에 도장한다.							
도장시 주의사항	1) 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35 $^{\circ}$ C)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오. 2) 비오는날, 습기가 높은 날에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하여 주십시오. 3) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 4) 도장(TOUCH UP 도장 포함) 시에 동일제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 5) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 6) 5 $^{\circ}$ C 이하에서는 작업하지마십시오. 7) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 8) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기업체를 통해 폐기하십시오. 9) 본 제품을 저장기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관 시 변질, 침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 10) 한번에 과도막으로 두껍게 도장시 건조 지연 및 퍼짐성, 내흐름성불량 현상이 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 11) 비오는날, 습도가 높은날 도장시 건조 지연 및 광택저하 현상이 발생할 수 있으므로 도장을 가급적 삼가하여 주시기 바랍니다							