

수성크리어 PLUS 유광

본 시방은 도면에 표기된 수성 페인트 및 다채무늬 페인트 상도로 사용하며, 수용성아크릴 에멀전을 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

수성크리어 PLUS 유광은 수용성아크릴을 주성분으로 한 수용성락카로서 도장시 냄새가 적고 신나를 희석하지 않는 DIY계도료로서 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며 다채무늬 및 수성 내부 도료를 도장한 후 오염방지를 위해 상도 도장으로 추천이 가능한 친환경 페인트입니다.

나. 적용범위

유치원,병원,학교 등 친환경이 요구되어지는 곳의 수성 내부 페인트 상도용 및 다채무늬 페인트 오염방지 상도 투명

다. 시 공

표면처리	1) 신축 건물 시 시멘트 소재는 28일(25°C기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생시켜야 한다. 2) 적정 함유율은 10%이하이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9이다. 3) 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 한다. 4) 틈새나 흠은 퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다.							
도장사양	중도 : 수성 내부 및 다채무늬 페인트 상도 : 수성크리어PLUS 유광							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	상도	수성크리어PLUS 유광	SB-T-150	1~2	20 μ m	0.06	0.08	
	합계			1~2				
제품별 도장방법								
도장시 주의사항	1.운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35°C)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오. 2.본 제품은 내용물이 동결될 경우 온도를 상승시켜도 재사용이 불가한 제품이므로 반드시 5°C 이상으로 보관하셔야 합니다. 3.비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등 물성저하가 발생할 수 있음) 4.도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 5.가소제가 포함된 발포벽지, 가죽소파 등에 묻지 않도록 주의하십시오. 6.본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 7.도장작업 완료후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 8.페 페인트는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 9.본 제품을 저장기간(제조일로부터 12개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질,침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다							