

수성크리어PLUS 외부용 유광

본 시방은 도면에 표기된 드라이비트, 스톤계 도료, 외부벽화 등의 상도 마감공사에 적용하며 수성 외부용 투명 도료로서 삼화페인트 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

수성크리어 PLUS 외부용 유광은 수용성아크릴을 주성분으로 한 수용성락카로서 도장시 냄새가 적고 신나를 희석하지 않는 수성 외부용 투명 도료로서 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 드라이비트 상도 및 스톤계 도료 상도 도장으로 추천이 가능한 수성 투명 도료입니다.

나. 적용범위

드라이비트, 스톤계 도료, 외부벽화 상도용 등

다. 시 공

표면처리	1 신축 건물 시 시멘트 소재는 28일(25°C기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생시켜야 한다. 2 적정 함유율은 10%이하이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9이다. 3 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 한다. 4 틈새나 흠은 퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다.																															
도장사양	중도 : 드라이비트, 스톤계 도료, 외부벽화 상도용 등 상도 : 수성크리어PLUS 외부용 유광																															
일위대가	<table border="1"> <tr> <th>도장 순서</th> <th>제품명</th> <th>규격번호</th> <th>도장횟수</th> <th>도막두께</th> <th>이론 소요량</th> <th>실소요량</th> <th>비고</th> </tr> </table>	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고	<table border="1"> <tr> <td>상도</td> <td>수성크리어PLUS 외부용 유광</td> <td></td> <td>1~2</td> <td>20</td> <td>0.07</td> <td>0.10</td> <td>LOSS율 30%</td> </tr> </table>	상도	수성크리어PLUS 외부용 유광		1~2	20	0.07	0.10	LOSS율 30%	<table border="1"> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td>1~2</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	합계			1~2	20				실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음.				
도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고																									
상도	수성크리어PLUS 외부용 유광		1~2	20	0.07	0.10	LOSS율 30%																									
합계			1~2	20																												
제품별 도장방법	상 도 1)드라이비트, 스톤계 도료, 외부벽화 등이 시공된 도막 상태를 확인한 후 이상 없을 시 상도도장을 한다 2)수성크리어PLUS 외부용 유광을 붓, 로라, 스프레이로 도막두께 20 μ m정도로 1~2회 도장한다. 3)이때 필요 시 최대10%까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다.																															
도장시 주의사항	1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 도료를 얼리지 마십시오. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날 (5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 5) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 6) 과도막으로 도장 시 물성저하를 초래할 수 있으니 추천건조도막두께로 도장하시기 바랍니다. 7) 가스제가 포함된 발포벽지, 가죽소파 등에 묻지 않도록 주의하십시오. 8) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 9) 도장작업 완료후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 10) 페 페인트는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 11) 본 제품을 저장기간(제조일로부터 12개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질,침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.																															