

에코우드1100흑판용

본 시방은 도면에 표기된 목재의 우레탄 유색 마감공사에 적용하며 은폐력, 살오름성, 퍼짐성, 내약품성, 부착력등이 우수한 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 2액형 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다

가. 특징

에코우드1100흑판용 진녹색은 아크릴 폴리올과 폴리에소시아네이트를 주성분으로 한 2액형 도료로서 속건성이기 때문에 작업성이 좋으며 부착력, 운필성, 지움성, 은폐력이 우수한 목재 흑판용 상도도료입니다.

나. 적용범위

목재 흑판용 상도 유색도료

다. 시 공

표면처리	1) 소지표면의 거친 부분은 #180~220의 샌드페이퍼로 연마하여 평활하게 하여야 한다. 2) 소지표면의 수분, 톱밥, 유분 및 기타 오물이 없도록 깨끗이 제거하고 완전히 건조 시켜야 한다.							
도장사양	하도 : 에코우드사철회사							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	하도	에코우드사철회사	SB-DD-486	2	60	0.172g/m ²	0.229g/m ²	LOSS율25%
	희석제	에코우드우레탄하도 신나S					0.050g/m ²	도료량의25%
	상도	에코우드1100흑판용	SB-DD-501	2	30	0.113g/m ²	0.156g/m ²	LOSS율25%
	희석제	에코우드우레탄상도 신나S					0.033g/m ²	도료량의25%
	합계							
	① 부가세 별도 ② 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음							
제품별 도장방법	1) 하 도 - 표면처리가 끝난 후 에코우드사철회사의 주제와 경화제를 무게비 5:1로 충분히 혼합하여 붓 또는 스프레이로 30 μ m 2회 도장한다. - 필요시 희석제 에코우드우레탄하도신나를 최대30%까지 희석하여 도장하며 재도장은 20 $^{\circ}$ C에서 최소 30분 경과 후 도장한다. - 상온에서 8시간 이상 경과 도막은 반드시 연마후 재도장 하여야 한다. 2) 상 도 - 하도 도장이 끝난 후 20 $^{\circ}$ C에서 최소 2시간 경과한 다음 연마지 #320으로 도장면을 연마하여 오염물을 제거하고 에코우드1100흑판용의 주제와 경화제를 무게비2:1로 충분히 혼합하여 붓 또는 스프레이로 도막두께 30 μ m 2회 도장하여 마감한다. - 필요시 희석제 에코우드우레탄상도신나를 최대 30%까지 희석하여 도장한다. - 재도장은 20 $^{\circ}$ C에서 최소 30분 경과 후 도장한다.							
도장시 주의사항	1) 고온 다습시 백화현상이나 기포가 발생하기 쉬우므로 도장시 온도는 5~30 $^{\circ}$ C, 상대습도는 85% 이하를 유지하여야 한다.							