

굽도리 몰탈

본 시방은 도면에 표기된 걸레반이 마감공사에 적용하며 내광성, 내후성, 광택보지력 및 내오염성이 우수한 아크릴 수지를 주성분으로 한 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

굽도리 몰탈은 아크릴 수지가 주 전색제인 도료로서 부착력, 내구력이 강하고 내후성, 내알칼리성, 내약품성, 내마모성, 내오염성 등이 우수합니다.

나. 적용범위

콘크리트, 몰탈용 굽도리(걸레반이) 등

다. 시 공

표면처리	<ul style="list-style-type: none"> 신축건물시 시멘트 소재는 28일(25°C기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생시켜야 한다. 적정함수율은 10%이하이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9이다. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다. 							
도장사양	상도 : 굽도리 몰탈							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	상도	굽도리 몰탈	SB-AL-13	2회	40 μ m	0.103 L/m ²	0.147 L/m ²	LOSS율 30%
	희석제	AC신나4000	SB-TN-607					50% 이내(도료무게비)
	합계			2회	40 μ m	0.103 L/m ²	0.147 L/m ²	
	* 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될 수 있음. * 부가세 및 시공비 별도							
제품별 도장방법	1.바탕처리가 끝난후 굽도리 몰탈을 붓, 스프레이, 로라로 20 μ m 1회 도장하며 희석제 AC신나4000(SB-TN-607)최대 50%까지 희석하여 도장한다. 2.굽도리 몰탈 1회 도장후 25°C에서 3시간 경과후 굽도리 몰탈을 붓, 스프레이, 로라로 20 μ 1회 추가 도장하여 마감한다.							
도장시 주의사항	<ul style="list-style-type: none"> 소지표면은 수분이나 습기가 없어야 한다. 타도료와 혼합 사용을 금합니다. 알키드에나멜, 조합페인트의 상도는 사용하지 마십시오. 밀폐된 장소에서 도장 작업 시 환기에 유의하고 호흡기 보호장구를 착용해야 한다. 							