

슈퍼씨리코트 PLUS

슈퍼씨리코트 PLUS은 실리콘오일을 주성분으로 한 발수용 처리제로 기공에 침투력이 뛰어나고 발수성이 우수하여 흡수성 재질인 각종 시멘트 제품, 콘크리트, 벽돌 등에 수분의 침투를 방지하여 주는데 적합하며, VOCs 함유기준을 만족하는 수도권에 사용 가능한 발수처리제입니다.

가. 특징

실리콘 오일을 주성분으로 한 1액형 도료입니다.

나. 적용범위

각종 시멘트 기재 건축물의 외부 발수를 요하는 곳

다. 시 공

표면처리	1) 피도면은 모래, 흙, 유분, 녹, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2) 신축건물 시 시멘트 소재는 28일 이상 충분히 양생 시켜야 합니다.							
도장사양	상도 : 슈퍼씨리코트PLUS							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	상도	슈퍼씨리코트PLUS	SB-C-29	1회	흡수됨	0.27 L/m ²	0.35 L/m ²	LOSS율 20%
	합계			1회	흡수됨	0.27 L/m ²	0.35 L/m ²	
제품별 도장방법	표면 처리가 끝난 후 희석하지 않고 붓, 로울러 스프레이로 1회 도장한다.							
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1)제품 운송, 보관, 적재, 취급 시 화기 및 직사광선을 피하고, 내용물이 절대 얼지 않도록 5°C~35°C 이내의 통풍이 잘되는 상온 냉암소에 보관하십시오. 2)도장 중 정전기 및 스파크에 의해 화재 발생의 위험이 있으니 주의하여 도장 하십시오. 3)비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 높거나(35°C이상) 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(건조지역 및 발수성 불량) 4)여름철이나 폭염시에는 가급적 도장 작업을 피하시고 서늘한 아침이나 늦은 오후에 도장하십시오. 5)제품의 용도는 시멘트, 콘크리트모탈, 블록 등의 외부 발수처리제로 용도에 맞게 사용하십시오. 6)침투가 어려운 자기벽돌이나 타일 위에 도장 할 수 없으며 발수제가 원하지 않는 부위에 묻었을 시 즉시 휴지나 헝겊 등으로 닦아 내시기 바랍니다. 7)추천 도장기구(붓, 로라, 스프레이)를 사용하여 도장하십시오. 8)신축건물은 완공 1개월 후에 도장하여야 하고, 동절기에는 2개월 이상 경과 한 후 도장하십시오. 9)사용하기 전에 충분히 흔들여주시고, 사용시 희석하지 마십시오. 10)소지면이 물에 젖어있거나 습기가 많은 경우, 도장이 불가하니 도장하지 마시고 최소 24시간 이상 건조시킨 후 도장하십시오 11)효과적인 발수성능을 얻기 위해서는 도장 후 24시간 이상 충분히 경화되어야 하고, 도장 후 24시간 이내에 빗물 등과 접촉하면 발수성이 저하될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 12)피도면에 도료가 도장된 상태에서 발수제 도장은 불가하며, 발수제 도장 후에 발수제 이외의 도료로도 재도장이 불가합니다. 13)균열 등의 부분은 완전히 실링한 후 도장하십시오. 14)물이 고이는 장소, 수압을 받는 곳에서는 방수목적으로 사용할 수 없습니다. 15)본 제품을 사용 후 공기의 접촉을 피하기 위하여 용기로 밀봉하고 가능한 빨리 사용하여 주십시오. 16)도장 중 발수제가 옷이나 피부에 묻었을 경우 즉시 씻으시고 사용(작업) 완료 후에도 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 17)타 도료와의 혼합사용을 금합니다. 18)폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하세요 19)본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질, 침전등이 있을 수 있으니, 저장기간 (제조일로부터6개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 고객센터실로 확인하신 후 사용하지기 바랍니다. 							