

# 월드퍼티 필러 E

본 도료는 외부 벽면의 크랙부위나 파손부위의 충전 용도로 사용되는 수성페인트로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다

## 가. 특징

월드퍼티 필러E는 석고보드, 시멘트 몰탈 등의 각종 흠, 흠메꿈 및 표면평활용으로 적합한 PUTTY로서 특수 아크릴 합성수지와 첨가제 적합한 안료를 주성분으로 하여 샌딩성, 내균열성, 작업성 등이 우수하며 건축용 마감현장에서 주로 외부용으로 사용되는 수성 PUTTY입니다.

## 나. 적용범위

일반건축물 및 벽체 균열 부위 메꿈제

## 다. 시 공

<b>표면처리</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 신축 건축물시 시멘트 소재는 28일 (25°C기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다.</li> <li>2. 적정함수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다.</li> <li>3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.</li> <li>4. 얇은 틈새나 흠은 V컷팅한 후 충전한다.</li> </ol>																								
<b>도장사양</b>	하도 : 월드퍼티 필러 E																								
<b>일위대가</b>	<table border="1" data-bbox="295 884 1492 1041"> <thead> <tr> <th>도장순서</th> <th>제품명</th> <th>규격번호</th> <th>도장횟수</th> <th>도막두께</th> <th>이론 소요량</th> <th>실소요량</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td> <td>월드퍼티 필러 E</td> <td>SB-SC-09</td> <td>1</td> <td>건조500μm 시</td> <td>0.75 Kg/m<sup>2</sup></td> <td>0.90 Kg/m<sup>2</sup></td> <td>표면처리용</td> </tr> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 부가세 별도</li> <li>2) 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음.</li> <li>3) 시공비 별도</li> </ol>	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고	하도	월드퍼티 필러 E	SB-SC-09	1	건조500μm 시	0.75 Kg/m <sup>2</sup>	0.90 Kg/m <sup>2</sup>	표면처리용	합계			1				
도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고																		
하도	월드퍼티 필러 E	SB-SC-09	1	건조500μm 시	0.75 Kg/m <sup>2</sup>	0.90 Kg/m <sup>2</sup>	표면처리용																		
합계			1																						
<b>제품별 도장방법</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 충전부위를 표면처리 방법에 의해 처리한다.</li> <li>2) 미세한 크랙이나 충전이 어려운 흠은 V컷팅하여 충전이 용이하도록 한다.</li> <li>3) 헤라(주걱)를 사용하여 충전한다.</li> <li>4) 25°C기준 상도 도장 가능 시간은 24시간 이후가 가능하나 습도, 통풍등 기후와 도막두께에 따라 건조시간에 차이가 있으므로 완전 건조되었는가를 확인하여야 한다.</li> <li>5) 샌딩가능 시간은 10시간으로 위의 4)와 같은 조건에 의한다.</li> </ol>																								
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 소지상태의 먼지나 이물질은 부착불량의 원인이되니 주의하십시오.</li> <li>2) PUTTY가 얼지 않도록 보관하십시오.</li> <li>3) 본제품은 시간이 흐름에 따라 변질될 우려가 있으므로 제조일로부터 6개월 이내에 사용하십시오.</li> <li>4) 타도료와 혼합 사용을 금합니다.</li> <li>5) 희석은 원칙적으로 하지 않으나 작업성 외관상태에 따라 희석이 불가피할 경우에는 물을희석하여 사용하십시오.</li> <li>6) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li> <li>7) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날 (5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음)</li> <li>8) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실)</li> <li>9) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li> <li>10) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li> <li>11) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li> <li>12) 2mm이상의 균열일경우 수회에 걸쳐 건조시키면서 메꿈을 완성하십시오</li> <li>13) 피도물에 초킹이 심할 경우에는 믹싱리퀴드를 도장 후 충전하십시오.</li> <li>14) 도료가 완전히 건조 되기 전에 강우등에 따라 부풀음 현상등이 발생할 수 있으니 주의하십시오.</li> </ol>																								