

NEW차밍탄성코트 세라믹

NEW차밍탄성코트 세라믹은 건물 벽체에 2가지 색상을 동시에 뿜 칠하여 다양한 느낌의 무늬와 색상의 표현이 가능한 인테리어 전용 탄성 도료로써 형성된 도막은 미세 원형 중공체 분말을 이용한 결로방지 기능과 곰팡이 방지 기능, 내 오염성, 내수성 등이 우수하고 펄과 반짝이의 조화로 건축물의 미관을 더욱 고급스럽고 아름답게 유지시켜 줍니다.

가. 특징

NEW차밍탄성코트 세라믹은 Acrylic Emulsion계 수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 하여 내수성, 내 알칼리성, 내 세척성 등이 뛰어난 인테리어용 수성 탄성 도료입니다. 특히, 인테리어 용 도료로 여러 가지 무늬와 색상의 표현이 가능합니다.

나. 적용범위

내부 계단실, 복도, 발코니 등의 콘크리트, 몰탈면, 석고보드 등 건축물 내부 벽면 마감부위.

다. 시 공

표면처리	<ol style="list-style-type: none"> 1. 신축 건축물 시 시멘트 소재는 28일 (25°C기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다. 2. 적정 함수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다. 3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 4. 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다. 							
도장사양	중도 : NEW차밍탄성코트 세라믹 하도 : 수성바인더 200,아이생각수성내부1급							
일위대가	도장순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고
	하도	수성바인더 200	SB-ML-09	1	피도체스며름	0.10L/m ²	0.12L/m ²	
	중도	NEW차밍탄성코트 세라믹		1	500 μ m	1.0L/m ²	1.43L/m ²	희석율 20%이내
	합계			2	500 μ m			
* 실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음								
제품별 도장방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 하도 표면처리가 끝난 후 피도면의 상태에 따라 수성바인더200 (SB-ML-09) 또는 아이생각수성내부1급을 도장해 건조,양생되었는지 검사함 2. 중도 1) NEW차밍탄성코트 세라믹을 잘 교반하여 전용 스프레이에 적정량을 투입한다.(필요시 최대 10% 물로 희석 후 투입) 2) 노즐의 압을 사용자의 목적에 맞게 조정한다.(유색의 비율을 높이고 싶으면, 유색의 압을 높인다.) 3) 스프레이의 분사 압력2.5~3.5kg/cm², 도장거리 : 1~ 2m로 피도면과 직각이 되게 하며 도장을 실시한다. 4) 작업 시 무늬가 일정하지 않고 연속피막을 형성시키지 않으면 부착성이 저하될 수 있으므로 균일하게 연속 도장해야 한다. 5) 건조가 빠르지 않으므로 완전 건조까지 작업에 주의를 기한다. 							
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1. 하도는 당사에서 지정하는 도료를 사용해야 한다. 2. 구도막 및 유색도료로 도장된 면에 도장시 적합성 여부를 당사에 확인 후 작업해야 한다. 3. 타 도료와 혼합사용을 금한다. 							