

UVISTAR320 SANDING SEALER CLEAR

유비스타320샌딩실라 투명



SAMHWA

삼화페인트

유비스타320샌딩실라 투명은 불포화폴리에스테르, 반응성 모노머, 광개시제를 주성분으로 한 자외선 경화 도료로써, 단시간 내에 경화가 가능하여 생산성이 높고 부착성, 경화성, 연마성, 레벨링이 양호한 목공용 UV 중도 도료입니다.

용도

UV 샌딩실라 도료

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none">표면처리 피도면의 수분, 유분, 먼지, 기타 오염물질을 완전히 제거하여 주십시오.기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하도장기구 Roll Coater
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none">제품은 사용하기전에 교반을 충분히 하여 주십시오. 불충분하게 교반시 광택변화 및 도막물성의 변화가 이루어질 수 있습니다.작업시 햇빛 노출을 엄금해주시십시오.본 제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터로 문의 후 사용하시기 바랍니다.사용하고 남은 도료의 경우 밀봉한 후 보관하고 가능한 빨리 사용 해야 하며, 사용전 도료의 이상유무를 확인 하시기 바랍니다. 뚜껑을 오픈한 후 남은 도료의 경우 증점이나 Gel화 될 가능성이 있습니다.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none">도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의하십시오.화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하되 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오.도료가 피부에 접촉된 경우 즉시 흐르는 물에 비눗물로 충분히 세척하고 만약 피부에 홍반이 나타나거나 눈에 들어간 경우 흐르는 물에 충분히 세척 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.폐도료는 환경부에서 지정된 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오.UV 도료는 UV경화 설비가 필요하여 일반 개인 고객은 사용하기 어려우며, 공장 line에 적용시에도 사용조건 및 line 설비에 따라 다른 물성을 보일 수 있습니다. 당사 영업부, 연구소와 충분히 협의 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 유비스타100아이소레이터 <A부> 중도 : 유비스타320우드실라 투명 중도2: 유비스타320샌딩실라 투명
법규관련	

물성자료

마감상태	반광	색상	투명
피도면	MDF	조성	1액형
부피고형분	99% 이상	주점 건조도막두께	20~40μm
도장횟수	2회	저장기간	3개월 (5~35°C 실내보관시)

UVISTAR320 SANDING SEALER CLEAR

유비스타320샌딩실라 투명



포장단위 (실포장량)	18L용(22KG)		
----------------	------------	--	--

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/04