

Acrylcoat clear

아크릴코트 투명



아크릴코트 투명은 수용성아크릴을 주성분으로 한 투명도료로서 도장시 냄새가 적고 신나를 희석하지 않으며 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있으며 다채무늬 도료의 상도 도장으로도 추천이 가능합니다.

용도

건축물 내부의 콘크리트,시멘트몰탈,목재,목공예품 및 다채무늬 도료의 상도 투명

도장사양

사용방법	<p>1.표면 처리 피도면은 유분,수분,이물질 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.</p> <p>2.작업기상조건 대기온도:5~35 C, 상대습도:85%이하</p> <p>3.도장기구 붓,로라,에어스프레이</p>
도장시 주의사항	<p>1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오.</p> <p>2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다.</p> <p>3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다.</p> <p>4) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오</p> <p>5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)</p> <p>6) 가능한 한 희석하지 말고 사용하십시오</p> <p>7) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다.</p> <p>8) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인)</p> <p>9) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.</p> <p>10) 작업시 통풍이 잘 되도록 환기시키십시오</p>
취급시 주의사항	<p>1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.</p> <p>2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.</p> <p>3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</p> <p>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</p> <p>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</p> <p>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.</p>
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	중도 : 다채무늬, 본타일 도료 및 수성내부도료 상도 : 아크릴코트 투명 유광/무광
법규관련	아크릴코트 투명은(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한

Acrylcoat clear

아크릴코트 투명



내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	유광, 무광	피도면	건축물 내부의 콘크리트,시멘트몰탈,목재,목공예품,다채무늬 및 본타일 도료의 상도 투명
조성	1액형	부피고형분	27.7%(유광), 28.8%(무광)
추천 건조도막두께	20 μ m	도장횟수	3~4 회
이론도포면적	13.8m ² /L(유광), 14.4m ² /L(무광) (건조도막두께 20 μ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오	건조시간(25도)	고화건조 : 2시간이내
		재도장간격(25°C)	3시간 이후
희석률	10%이내(도료부피비)	희석제	물
포장단위(실포장량)	18L, 4L	저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13