

Acrylic emulsion coatings

수성바인다 200



수성바인다200은 아크릴에멀전을 주성분으로한 알카리성 기재 건축물 전처리제로서 백아화 및 풍화현상을 방지하여 주므로 신축 시멘트 및 보수도장 건축물의 전처리제로서 적합한 도료입니다.

용도

각종 시멘트 기재 신축물의 풍화 및 쇼킹 방지와 보수도장의 전처리 도료

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 표면처리 피도면은 흙,모래,시멘트가루,수분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5 -35 °C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 5) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 6) 상도용으로 사용하지 않습니다. 7) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인) 8) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 수성바인다 200
법규관련	수성바인다 200은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	피도면에 흡수	색상	투명
-------------	---------	-----------	----

Acrylic emulsion coatings

수성바인다 200



피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈	조성	1액형
부피고형분	10%	주점 건조도막두께	피도면에 스며듬
도장횟수	1회	이론도포면적	10m ² /L * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25도)	고화건조: 2시간 이내		
재도장간격 (25°C)	3시간 이후	희석제	물
포장단위 (실포장량)	3.5L	저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13