

Homestar clear (gloss)

# 홈스타 크리어 유광



홈스타 크리어 유광은 수용성아크릴을 주성분으로 한 수용성락카로서 도장시 냄새가 적고 신나를 희석하지 않는 DIY계 도료로서 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 누구나가 손쉽게 사용할 수 있는 홈스타 파스텔 OK 전용 상도 크리어입니다.

## 용도

콘크리트,시멘트몰탈,목재,목공예품,다채무늬 및 홈스타 파스텔 OK 상도용 크리어

## 도장사양

<p><b>사용방법</b></p>	<p>1.표면 처리 피도면은 유분,수분,이물질 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.</p> <p>2.작업기상조건 대기온도:5~35°C, 상대습도:85%이하</p> <p>3.도장기구 붓,에어스프레이</p>
<p><b>도장시 주의사항</b></p>	<p>1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오.</p> <p>2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다.</p> <p>3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다.</p> <p>4) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오</p> <p>5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)</p> <p>6) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초킹 소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조절을 위해 수성바인더200을 하도 도장해야 합니다.</p> <p>7) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다.</p> <p>8) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상,LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다.</p> <p>9) 물침적 부위, 결로가 많은 부위에서는 부착이 불량하오니 도장을 피하시기 바랍니다.</p> <p>10) 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 시 더스트로 인한 광택 차이로 인해 이색현상이 발생할 수 있으므로 연속적으로 작업이 이루어져야 하고 연속 작업이 불가능한 경우에는 골부위나 일정 부위 경계로 끊어서 작업합니다.</p> <p>11) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다.</p> <p>12) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인)</p> <p>13) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.</p>
<p><b>취급시 주의사항</b></p>	<p>1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.</p> <p>2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.</p> <p>3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</p> <p>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</p>

Homestar clear (gloss)

# 홈스타 크리어 유광



	<p>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</p> <p>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.</p>
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	<p>하도 : 홈스타 젯소</p> <p>중도 : 홈스타파스텔OK플러스</p> <p>상도 : 홈스타 크리어 유광</p>
법규관련	홈스타 크리어 유광은(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

## 물성자료

마감상태	유광	색상	투명
피도면	콘크리트,시멘트몰탈,목재,목공예품,다채무늬 및 홈스타 파스텔 OK 상도용 도료	조성	1액형
부피고형분	35.9%	중점 건조도막두께	20 $\mu$ m
도장횟수	1~2 회	이론도포면적	17.9m <sup>2</sup> /L
건조시간(20도)	고화건조 : 1시간이내	재도장간격 (25°C)	3시간 이후
희석률	10%이내(도료부피비)	희석제	물
포장단위 (실포장량)	18L, 4L, 0.5L	저장기간	6개월 (5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13