

KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머



KSM6030 방청도료 5종 광명단 크롬산 아연 방청페인트는 방청안료와 알키드수지를 주성분으로 한 방청프라이머로서 접착력, 내구력이 우수하고 피도면의 퍼짐성 및 방청성이 좋은 철재물의 방청페인트입니다.

용도

일반 철재시설물의 방청용 프라이머

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 표면처리 피도면에는 녹, 용접동, 쇠비듬, 유분 등이 없도록 깨끗이 처리하여야 합니다. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 도장기구 붓, 스프레이
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 침전이 생기지 않도록 충분히 교반한 후 사용하십시오. 1회에 후도막 형성시 건조가 많이 지연되므로 유의하시고 재도장 간격을 준수하십시오. 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못 하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 페인트가 묻은 형겅이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피 해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자 상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	<p>별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.</p>
도장시스템	<p>하도 : KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머 상도 : 알키드 수지 도료</p>
법규관련	<p>KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머는 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.</p>

물성자료

마감상태	무광	색상	오렌지
피도면	철재	조성	1액형
부피고형분	48.85%	주조 건조도막두께	40 μm
도장횟수	1~2회	이론도포면적	12.21m ² /L
건조시간(25도)	고화건조 6시간 이내		(건조도막두께 40μm시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오

KSM 6030 Type 5 Red Lead Zinc Chromate Rust Preventing Paint



삼화페인트

KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머



			오.
재도장간격 (25°C)	9시간 이후	희석률	10% 이내(도료부피비)
희석제	KSM 6060 2종 조합페인트용 신나	포장단위 (실용수량)	1L,4L,18L
저장기간	12개월이내 (5~35°C기준,실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/14