

에코우드하도투명



에코우드 하도투명은 폴리올과 폴리이소시아네이트를 주성분으로한 속건성 2액형 하도도료로서 투명성, 건조성, 도막경도, 부착성이 우수한 일반 Type의 목재용 하도투명 도료입니다.

용도

각종 목재가구,가공제품 및 목재건축물 내부의 목재와 중도도료의 층간 접착력을 증대시키는 하도용

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 톱밥, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 스프레이
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 장기간 용매증기를 흡입하지 않도록 하십시오. 2) 피도면에 수분이 있을 시는 기포발생 등 도막에 결함을 줄 우려가 있으므로 완전히 건조시키십시오 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오 (도막의 균열, 부착 불량등이 발생할 수 있음) 4) 구 도막위에 보수 도장 시 구 도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5) 2액형 도료인 경우, 경화제 혼합 후 가사시간이 경과하면 겔 현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오 6) 본 제품을 바닥용으로 적용 시 당사 기술연구소에 문의 하시기 바랍니다.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건조 냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 2) 경화제는 수분과 민감하게 반응하므로 수분침투가 안되도록 잘 밀봉하여 냉암소에 보관하여 주십시오. 3) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 4) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 5) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 6) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효 기간내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 에코우드하도투명 중도 : 에코우드 샌딩실라 상도 : 에코우드 상도투명
법규관련	

물성자료

마감상태	유광	색상	투명
피도면	목재	조성	2액형
부피고형분	41.83%	주요 건조도막두께	40μm
도장횟수	2~3회	주요 주제·경화제 혼합비(무게비)	2:1

ECOWOOD UNDER CLEAR

에코우드하도투명



이론도포면적	10.46㎡/L	가사시간(25도)	2시간
건조시간(25도)	지촉건조 : 20분 경화건조 : 3시간	재도장간격 (25℃)	30분~2시간이내
희석률	최대 25%	희석제	에코우드우레탄하도신나
저장기간	12개월(5~35℃실내보관시)	포장단위 (질료총량)	18L용(12KG),4L용(2.67KG)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/04