

World putty(interior)

# 월드퍼티(내부용)



월드퍼티(내부용)는 석고보드, 시멘트 몰탈 등의 각종 흠, 흠메꿈 및 표면평활용으로 적합한 PUTTY로서 특수 아크릴 합성수지와 첨가제 적합한 안료를 주성분으로 하여 샌딩성, 내균열성, 작업성, 부착성이 우수하며 건축용 마감현장에 반드시 사용되는 내부용 수성 PUTTY입니다.

## 용도

석고보드,합판,몰탈,콘크리트 눈메꿈용

## 도장사양

<b>사용방법</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 오물등이 없도록 깨끗이 하여 주십시오.</li> <li>2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하에서 작업하십시오.</li> <li>3. 도장기구 주걱, 나이프, 흠손</li> </ol>
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 소지상태의 먼지나 이물질은 부착불량의 원인이되니 주의하십시오.</li> <li>2) 타도료와 혼합 사용을 금합니다.</li> <li>3) 희석은 원칙적으로 하지 않으나 작업성 외관상태에 따라 희석이 불가피할 경우에는 물로 희석하여 사용하십시오.</li> <li>4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음)</li> <li>5) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실)</li> <li>6) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li> </ol>
<b>취급시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.</li> <li>2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.</li> <li>3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li> <li>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li> <li>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간(12개월) 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li> <li>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)을 확인합니다.</li> </ol>
<b>경고사항</b>	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
<b>도장시스템</b>	하도 : 월드퍼티(내부용)
<b>법규관련</b>	월드퍼티(내부용)는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

## 물성자료

<b>마감상태</b>	무광	<b>색상</b>	백색
<b>피도면</b>	시멘트,콘크리트면,몰탈	<b>조성</b>	1액형
<b>점도</b>	PASTE상	<b>부피고형분</b>	70% (백색)
<b>이론도포면적</b>	1.2kg/m <sup>2</sup> (건조도막두께 500 $\mu$ m 시)	<b>건조시간(25도)</b>	건조도막두께 500 $\mu$ m 시 경화건조 : 24시간

World putty(interior)

# 월드퍼티(내부용)



	도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오		샌딩가능시간: 10시간이후
세척제	물	저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)
포장단위 (실용수량)	18L, 4L		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13