

월드퍼티(경량)



월드퍼티(경량)은 환경 친화적 아크릴릭 바인더와 정선된 무기질 필러, 특수 경량제를 주제로하여 개발된 경량 내부용 퍼티로 우수한 작업성, 내구성, 친환경성을 지니며 특히 경량성은 작업환경 중 제품의 이동 용이성 및 근골격계 질환 예방에도 효과적인 차별화 된 퍼티 제품 입니다.

용도	
일반 인테리어가 필요한 석고보드,합판,콘크리트 등의 전면퍼티 또는 부분퍼티용	
도장사양	
사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 오물등이 없도록 깨끗이 하여 주십시오. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하에서 작업하십시오. 3. 도장기구 주걱, 나이프, 흠손
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 소지상태의 먼지나 이물질은 부착불량의 원인이되니 주의하십시오. 2) 희석은 원칙적으로 하지 않으나 작업성 외관상태에 따라 희석이 불가피할 경우에는 물로 희석하여 사용하십시오. 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 4) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 5) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)을 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 월드퍼티(경량)
법규관련	월드퍼티(경량)은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료			
피도면	시멘트,콘크리트면,몰탈	조성	1액형
부피고형분	52.5%	이른도포량 (kg/m ²)	조인트 처리 0.4kg/m ² 올 퍼티 0.85kg/m ²
시공두께	2mm 이내		도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오
건조시간(25도)	24시간(습도 50%이내)	희석제	물 (요구될 때 깨끗한 수돗물로 5%이내)

월드퍼티(경량)



저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)	포장단위 (질포수량)	18L
------	-----------------------	----------------	-----

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13