

# 데코믹스



데코믹스는 펄안료와 특수 수용성 수지로 제조된 고품격 인테리어 마감재입니다. 조명의 반사와 보는 시각에 따라 다른 질감의 인테리어 효과를 표현할 수 있어 화려하고 고급스런 인테리어 표현에 적합하며 차별화된 마감효과를 연출할 수 있습니다.

## 용도

건축물 내부 인테리어용도로

## 도장사양

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>사용방법</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 표면처리<br/>도면은 유분, 수분, 흙, 오물 등이 없도록 깨끗이 하고 잘 건조시켜야 합니다.</li> <li>2. 작업기상조건<br/>대기온도 : 10~35°C, 상대습도 : 80% 이하</li> <li>3. 도장기구<br/>헤라, 연마기, 흙손 등</li> </ol>   |
| <b>도장시 주의사항</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 사용 전 색상확인 및 충분히 교반한 후 사용하십시오.</li> <li>2) 하도는 당사 지정도료를 사용하십시오.</li> <li>3) 타도료와 혼합사용을 금합니다.</li> <li>4) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.</li> <li>5) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)</li> <li>6) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실)</li> <li>7)도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.</li> <li>8)도장작업완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li> </ol> |
| <b>취급시 주의사항</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.</li> <li>2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.</li> <li>3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li> <li>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li> <li>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li> <li>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.</li> </ol>   |
| <b>경고사항</b>     | <p>별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.</p>   |
| <b>도장시스템</b>    | <p>하도 : 월드퍼티(백색 및 조색품)<br/>상도 : 데코믹스</p>   |
| <b>법규관련</b>     | <p>데코믹스는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.</p>  |

## 물성자료

DECOMIX

# 데코믹스



|                |   |           |   |
|----------------|---|-----------|---|
| 마감상태           | 반광  | 색상        | 각색  |
| 피도면            | 콘크리트  | 조성        | 1액형   |
| 추천<br>건조도막두께   | 30~50 $\mu$ m   | 도장횟수      | 1   |
| 이론도포면적         | 0.1~0.2 kg/m <sup>2</sup><br>* 도장작업 시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.(두께 및 도장 방법에 따라 차이가 있음) | 건조시간(25도) | 고화건조: 5시간 이내<br>퍼티작업 후 데코믹스도장가능건조: 24시간 이후(퍼티두께에 따라 차이가 있음) |
| 희석률            | 희석하지 않음   | 저장기간      | 1년 (5~35°C실내보관시)  |
| 포장단위<br>(실용수량) | 4KG   |           |   |

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13