

파워포리퍼티



파워포리퍼티는 불포화 폴리에스테르 퍼티로써 다양한 피도물에 접착성이 우수하며 작업시간이 긴 반면 연마가능시간이 빠르고 연마성, 수직 도장성, 후도막성이 매우 우수할 뿐 아니라 도막내 기포가 매우 적어 2차 도포작업을 줄일 수 있는 작업성이 우수한 경량퍼티입니다.

용도	
철재, FRP, 목재, 콘크리트 등의 메꿈용.	
도장사양	
사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 표면처리 <ol style="list-style-type: none"> 피도물에는 먼지, 모래, 흙, 유분 등 기타 오염물이 없도록 깨끗이 제거하고 가능한 탈지제로 탈지하십시오. 흡집 부분은 연마기를 이용하여 #80~#120 연마지로 구도막을 제거하십시오. 기상조건 <p>대기온도 : 5~35°C</p> 도장기구 <p>주걱(헤라)</p>
도장시 주의사항	
취급시 주의사항	
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	
법규관련	파워포리퍼티는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료			
마감상태	무광	색상	연회색
피도면	콘크리트, 철재, FRP	조성	2액형
부피고형분	99% 이상	주걱 건조도막두께	1~20mm
도장횟수	1~2회	주걱:경화제 혼합비(무게비)	100:1~3
이론도포면적	9.9㎡/L(10mm 기준)	건조시간(25도)	30분(연마가능시간)
희석률	해당없음	희석제	해당없음
저장기간	6개월(5~20°C)	포장단위 (실포장량)	4L(3L) , 2L(1.5L)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.