

우레탄 바니시



우레탄바니시는 우레탄 변성 알키드를 주성분으로 한 도료로서 부착력, 내구력이 강하고 내마모성, 내약품성, 내수성 등이 우수한 고풍택의 단단한 도막이 형성되므로 각종 목재 시설물에 적합한 도료입니다.

용도

마루, 장판, 목재 시설물 등의 내부 보호용 도료

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 톱밥, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 새 장판일 경우 1회 얇게 도장하여 경화건조 후 섬유질을 연마하여 표면을 매끄럽게 한 다음 본도장을 하십시오 2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 스프레이
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1회에 두껍게 도장하면 건조시간이 지연되며 주름이 생길 우려가 있으므로 2~3회 얇게 도장하십시오. 2) 락카 구도막 위에 도장할 경우에는 층간 접착력을 위해 연마지로 연마한 후에 도장하십시오. 3) 락카 샌딩 실라 위에는 접착력이 불량하므로 도장하지 마십시오. 4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 5) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 6) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 2) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 3) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 4) 본 제품은 화학제품 이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 5) 페인트가 묻은 헝겊이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	상도 : 우레탄 바니시
법규관련	우레탄 바니시는 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	고광택	색상	투명
피도면	목재,한지장판	조성	1액형
부피고형분	43%	주점 건조도막두께	30 μm
도장횟수	2~3회	이론도포면적	14.3m ² /L
건조시간(25도)	고화건조 : 2시간 이내		(건조도막두께 30μm시)

Modified urethane varnish

우레탄 바니시



			* 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
재도장간격 (25°C)	6시간 이후	희석률	10% 이내(도료부피비)
희석제	KSM 6060 2종 조합페인트 신나	포장단위 (실포장량)	1L,4L,18L
저장기간	1년 (5~35°C실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13