

시멘트데코(벽면용)



시멘트 데코 벽면용은 수용성 아크릴수지와 무기안료를 주성분으로 설계된 도료로서 내수성, 내알칼리성, 내구성, 내후성이 우수한 1액형 도료입니다. 주로 내부 벽면 및 천정 등에 적용하여 시멘트 질감을 구현할 수 있는 유해 중금속등을 함유하지 않은 친환경 시멘트 질감용 도료입니다.

용도

- 콘크리트, 시멘트 건축물, 몰탈, 석고 등의 바탕면
- 호텔, 카페, 백화점, 전시장, 오피스빌딩 등 상업공간
- 고급빌라, 펜션 등 주거공간

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 1) 신축건물 시 시멘트 소재는 28일(25°C기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생시켜야 한다. 2) 적정 함수율은 10%이하로 유지하며 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 3) 틈새나 흠은 월드퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 전면을 퍼티로 미장한다
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 전면 퍼티 후 부착력 향상을 위해 샌딩처리한 면은 당사 수성바인더로 도장하십시오. 2) 준비된 바탕면 위에 먼저 시멘트데코를 흙손을 이용하여 도포 후 완전히 건조 시키십시오. 3) 상기 작업이 완료 된 후 2차로 시멘트데코를 고르게 미장 후표면이 지축건조되는 시점에서 표면이 매끈해 지도록 문지르기 작업을 시행 합니다. 4) 완전 건조 후 내오염성 및 광택효과가 필요 할 경우 당사 삼화 수성 투명 크리어를 추천합니다. 5) 희석이 필요한 경우 상수도물을 1% 이내로 사용하며, 과도한 희석은 이색현상, 작업성, 은폐불량 및 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오. 6) 1회에 과도막도장은 건조불량 및 물성불량을 초래하니, 추천도장횟수로 나누어 도장하시되 추천건조도막두께 이상으로 도장합니다. 반복하여 도장할 경우에는 재도장 간격을 준수하여 충분히 건조된 것을 확인한 후 도장해야 얼룩이나 자국 등이 남지 않습니다. 7) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 8) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 9) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 10) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오. 11) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 12) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 13) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상,LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다. 14) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다. 15) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인) 16) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단

시멘트데코(벽면용)



	<p>을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</p> <p>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</p> <p>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</p> <p>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.</p>
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	<p>하도 : 수성바인더 200</p> <p>중도 : 시멘트데코(벽면용)</p> <p>상도 : 수성크리어PLUS 유광, 수성크리어PLUS 무광</p>
법규관련	시멘트데코(벽면용)은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	다채색
피도면	콘크리트, 시멘트, 몰탈	조성	1액형
부피고형분	75%	중점 건조도막두께	1000 μ m
도장횟수	2 회	이론도포면적	2.6 kg/m ²
건조시간(25도)	고화건조 : 5시간	희석제	물
저장기간	12개월 (5~35°C실내보관 시)	포장단위 (실포장량)	20kg

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실시험결과와 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/14