

Fast-Drying Enamel top-coating(N)

# 속건에나멜 상도(N)



속건에나멜 상도(N)는 변성알키드 수지계를 주전색제로 하는 속건성 도료로서 내후성,내구성,작업성이 우수하여 각종 철재의 미장 보호용으로 적합한 도료입니다.

## 용도

스포츠,각종 철재, 공작 기계류 등

## 도장사양

<b>사용방법</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 표면처리 피도면의 유분, 오물, 수분 등이 깨끗이 제거되어야 합니다.</li><li>2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하</li><li>3. 도장기구 붓, 스프레이</li></ol>
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 프라이머로 광명단 조합페인트 및 광명단 속건 프라이머를 도장하지 마시고 슈퍼코트 142속건 프라이머를 도장하십시오.</li><li>2) 러버 구도막 및 에나멜류 구도막 위에 도장시 주름 발생으로 적용 불가하며, 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실)</li><li>3) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장 방법에 따라 이색 현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.</li><li>4) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.</li><li>5) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li></ol>
<b>취급시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li><li>2) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)</li><li>3) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효 기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자 상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li><li>4) 페인트가 묻은 헝겊이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물 처리업체를 통하여 폐기하십시오.</li><li>5) 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li></ol>
<b>경고사항</b>	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
<b>도장시스템</b>	하도 : 슈퍼코트 142 속건 프라이머 상도 : 속건에나멜 상도(N)
<b>법규관련</b>	속건에나멜 상도(N)는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

## 물성자료

<b>마감상태</b>	유광	<b>색상</b>	지정색
<b>피도면</b>	철재	<b>조성</b>	1액형

Fast-Drying Enamel top-coating(N)

## 속건에나멜 상도(N)



부피고형분	46~50%	주최 건조도막두께	60 $\mu$ m
도장횟수	2회	이론도포면적	7.66~8.33m <sup>2</sup> /L (건조도막두께 60 $\mu$ m시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25도)	지촉건조:30분 고화건조:2시간		
재도장간격 (25°C)	36시간 이후	희석률	10% (도료 부피비)
희석제	EN 신나 2000	포장단위 (실용수량)	4L, 16L, 18L
저장기간	12개월이내 (5~35°C기준, 실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13