

New Charming Seramics Elastic coatings

NEW차밍탄성코트 세라믹



New차밍탄성코트 세라믹은 건물 벽체에 2가지 색상을 동시에 뿜칠하여 다양한 느낌의 무늬와 색상 표현이 가능한 고급인테리어용 탄성 도료로서 형성된 도막은 미세 원형 중공체 분말을 이용한 결로방지 기능과 곰팡이 방지 기능, 내수성, 내오염성 등이 우수하고 펄과 반짝이의 조화로 건축물의 미관을 더욱 고급스럽고 아름답게 유지시켜 줍니다.

용도

건축물 내부 다채 무늬 형성용 수성 탄성 도료.

도장사양

사용방법	1. 표면처리 도면은 유분, 수분, 흙, 오물 등이 없도록 깨끗이 하고 잘 건조시켜야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 10~35°C, 상대습도 : 80% 이하 3. 도장기구 - 전용 Spray건(트윈 노즐 건) - 크리스탈 도장 시 노즐 크기를 4mm 이상으로 도장
도장시 주의사항	
취급시 주의사항	
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 수성바인더 200,아이생각수성내부1급 중도 : NEW차밍탄성코트 세라믹 상도 : 수성크리어 PLUS 유광,무광,반광(LH)
법규관련	NEW차밍탄성코트 세라믹 은 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의'대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	다채색(색견본참조)
피도면	콘크리트, 목재	조성	1액형
도장횟수	1 회	이론도포면적	0.9~1.1m ² /Kg (LH 시방 D.F.T 500μm)
건조시간(25도)	지촉건조 : 3시간 *상도가능건조: 12시간이후		* 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
희석률	20%이내(도료부피비)	희석제	물
포장단위 (실포장량)	18L	저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2015/07/21