

Charming Big-Stone

# 차밍 빅스톤



차밍 빅스톤은 다양한 색상의 COLOR CHIP이 첨가되어 기존의 스톤보다 한층 더 중후한 느낌을 나타냅니다. 또한 이전의 석재 뿔칠재에서 표현하지 못한 원거리에서의 화강석 무늬를 표현할 수 있어 외장 마감시 독특한 이미지를 표현할 수 있는 도료입니다.

## 용도

건축물 내부 /외부 석재 질감용 뿔칠 도료

## 도장사양

<b>사용방법</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 흙, 오물 등이 없도록 깨끗이 하고 잘 건조 시켜야 합니다.</li><li>2. 작업 기상 조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 80% 이하</li><li>3. 도장기구 뿔칠 건, 본타일 건</li></ol>
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 도장면의 먼지, 기름때, 물기, 녹 및 기타 이물질은 완전히 제거 하십시오</li><li>2) 페인트가 묻지 말아야 할 부분은 마스킹테이프, 비닐, 신문지 등으로 가려 주십시오</li><li>3) 신축 콘크리트 및 몰탈면인 경우 도장면이 충분히 양생(PH-7~9) 시킨후 도장하십시오</li><li>4) 갈라진 곳이나 파인곳은 V자로 자르고 퍼티(PUTTY)로 메꾼후 연마하여 평활하게 하십시오.</li><li>5) 사용전 핸드 믹서기로 잘 교반하여 사용하십시오.</li><li>6) 사용 공구는 본타일건 또는 스톤건으로 스프레이 하십시오.</li><li>7) 작업성을 고려하여 물로 희석시 소량의 물로 균일하게 혼합후 사용 하십시오.</li><li>8) 중도 작업중 부득이 작업을 중단할 경우에는 뿔칠 이음새가 발생하지 않도록 주의하십시오.</li><li>9) 무늬에 이상이 있다고 판단 될 경우에는 작업을 중단하고 이상부위를 제거하고 원인을 보정한 후 시공하여야 합니다.</li><li>10) 저장 기간은 3개월이며 5~25°C의 냉암소에 보관하십시오.</li><li>11) 구도막 위에 보수 도장 시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실)</li><li>12) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 다른 무늬 패턴 및 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인후 이상이 없을 경우 작업하십시오.</li><li>13) 도장 작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li><li>14) 부실한 구도막 및 결로 발생 등으로 인하여 도막의 부풀음 및 박리가 일어 날 수 있습니다.</li></ol>
<b>취급시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.</li><li>2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.</li><li>3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li><li>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li><li>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li><li>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.</li></ol>
<b>경고사항</b>	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
<b>도장시스템</b>	하도 : 차밍스톤 프라이머 중도 : 차밍 빅스톤 상도 : 차밍 스톤크리어 AT-300

Charming Big-Stone

# 차밍 빅스톤



## 법규관련

차밍 빅스톤(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

## 물성자료

마감상태	무광	색상	다채색
피도면	콘크리트	조성	1액형
도장횟수	1 회	이론도포면적	이론소요량 4~5 Kg / m <sup>2</sup> * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(20도)	상도가능건조 : 24시간이후	희석률	5%이내
희석제	물	저장기간	3개월 (5~25°C실내보관시)
포장단위 (실포장량)	15L(20KG)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/14