

LOV HS LACQUER

LOV HS락카



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

용도

목재물 등의 미장 및 보호용 도료

도장사양

| | |
|-----------------|---|
| 사용방법 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 톱밥, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 스프레이 |
| 도장시 주의사항 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오 (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 2) 무광을 원할 때에는 유광락카를 수회 도장한 후 무광락카로 1회 도장 마감하십시오. 3) 대기온도 및 상대습도가 높은 경우에는 백화현상이 일어나므로 도장을 피하거나 LA 리타다신나를 사용하십시오. 4) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5) 과도막시 건조성저하 및 광택상승, 끈적임등의 문제가 있을 가능성이 많으므로 추천 도포량을 준수하시기 바랍니다. 6) 도장(TOUCH UP도장포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. |
| 취급시 주의사항 | <ol style="list-style-type: none"> 1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 2) 장기간 용매증기를 흡입하지 않도록 하십시오. 3) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 4) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 5) 폐 도료는 환경부에서 지정된 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 6) 본 제품은 저장기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질, 침전 등의 우려가 있으므로 저장기간 이 경과한 제품은 당사 고객상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다 |
| 경고사항 | 별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다. |
| 도장시스템 | 하도 : LOV HS락카서페이서 |
| 법규관련 | LOV HS락카는 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다. |

물성자료

| | | | |
|--------------|---------------------|------------------|---|
| 마감상태 | 유광(반광 및 무광은 주문에 따름) | 색상 | 각색 |
| 피도면 | 목재 | 조성 | 1액형 |
| 부피고형분 | 36.66%(백색기준) | 주점 건조도막두께 | 20~30µm |
| 도장횟수 | 1~2회 | 추천도포면적 | 9.87~14.81m ² /L(건조도막두께 20~30µm 시) *도장작업 시 손실량과 표면상태를 고려하십시오. |

LOV HS LACQUER

LOV HS락카

SAMHWA

삼화페인트

(실내)



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

| | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 건조시간(25도) | 지촉건조 : 20분 고화건조 : 1시간 | 재도장간격 (25°C) | 1~2시간 |
| 희석률 | 최대 60%(부피비) | 희석제 | LA신나2000 LA리타다신나(고온다습) |
| 저장기간 | 12개월(5-35°C 실내보관시) | | |

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/04