

KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머



KSM6030 방청도료 5종 광명단 크롬산 아연 방청페인트는 방청안료와 알키드수지를 주성분으로 한 방청프라이머로서 접착력, 내구력이 우수하고 피도면에서의 퍼짐성 및 방청성이 좋은 철재물의 방청페인트 입니다.

용도

일반 외부 철재시설물의 방청용 프라이머

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none"> 표면처리 피도면에는 녹, 용접동, 쇠비듬, 유분 등이 없도록 깨끗이 처리하여야 합니다. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 도장기구 붓, 스프레이
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 침전이 생기지 않도록 충분히 교반한 후 사용하십시오. 1회에 후도막 형성시 건조가 많이 지연되므로 유의하시고 재도장 간격을 준수하십시오. 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못 하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 페인트가 묻은 형겅이나 스프레이 필터 등은 자연발화의 위험성이 있으니 물에 적셔 직사광선을 피 해 그늘진 곳에 보관하시고 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none"> 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5 ~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자 상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머 상도 : 알키드 수지 도료
법규관련	KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머는 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	오렌지
피도면	철재	조성	1액형
부피고형분	48.85%	중점 건조도막두께	40 μm
도장횟수	1~2회	이론도포면적	12.21m ² /L
건조시간(25도)	고화건조 6시간 이내		(건조도막두께 40μm시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오

KSM 6030 Type 5 Red Lead Zinc Chromate Rust Preventing Paint



삼화페인트

KSM 6030 5종 광명단크롬산아연 방청프라이머



			오.
재도장간격 (25°C)	9시간 이후	희석률	10% 이내(도료부피비)
희석제	KSM 6060 2종 조합페인트용 신나	포장단위 (실포장량)	1L,4L,18L
저장기간	12개월이내 (5~35°C기준,실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 시험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/12/15