

Water based caulking compound

수성코킹 100

SAMHWA

삼화페인트



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

수성코킹 100은 수용성 특수전색제와 내후성이 좋은 안료를 주성분으로 메꿈성, 탄성, 내후성 및 방수성이 좋도록 설계된 수성코킹 콤파운드로서 접착력 및 내구력이 강하여 각종 시멘트 기재 건축물의 균열부분, 이음새, 창문틀과 벽체사이 등의 틈을 메꾸는데 적합한 메꿈재입니다.

용도

일반건축물의 균열부분, 조립식 건축물의 이음부분 및 각종 틈의 메꿈을 요하는 부분의 메꿈재

도장사양

사용방법	1.표면처리 메꿈할 부분에 부착된 흙, 모래등의 오염부착물을 제거하고 잘 건조시켜야 합니다. 2.작업기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3.도장기구 주걱칼
도장시 주의사항	1) 눈, 비가 올 것이 예상될 때에는 작업을 하지 마십시오. 2) 피도물이 초킹이 심할 경우에는 믹싱리퀴드를 도장후 충전하십시오. 3) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음) 4) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 6) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.
취급시 주의사항	1) 코킹재가 얼지 않도록 보관하십시오. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 해당없음
법규관련	수성코킹 100(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	백색
피도면	시멘트,콘크리트면	조성	1액형
부피고형분	70% (백색)	건조시간(20도)	젖은도막두께 1mm시
저장기간	12개월		표면건조: 3시간

Water based caulking compound

수성코킹 100

SAMHWA

삼화페인트



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

	(5~35°C실내보관시)		완전건조: 7일 상도작업가능건조: 1일
포장단위 (실포장량)	16L, 3.5L, 1L		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/13