

Non fire KD-200 sanding sealer

# 넌화이어 KD-200 샌딩실라



※ 주의 ※

본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100 세대 이상 공동주택의 실내에 사용 불가한 제품입니다.

넌화이어 KD-200 샌딩실라는 연화고무수지를 주성분으로 하여 강력한 방염성능을 갖도록 설계된 투명한 액상의 발포성 방화용 특수 기능성 도료로 뉴방화락카 200의 하도 샌딩실라 도료입니다.

## 용도

뉴방화락카 200 전용의 하도 샌딩실라

## 도장사양

<b>사용방법</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 표면처리 피도면은 흙, 유분, 수분, 기타 오염물질이 없도록 깨끗이 처리하여야 합니다.</li> <li>2. 작업기상조건 대기 온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85%이하</li> <li>3. 도장기구 붓, 스프레이</li> </ol>
<b>도장시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 작업 시 환기에 유의하시고 타 도료와 혼합하지 마십시오.</li> <li>2) 도료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 하십시오.</li> <li>3) 도료는 사용 전 균일한 상태로 교반하여 사용하십시오.</li> <li>4) 반드시 당사 추천 도장시스템으로 도장하시고 지정 희석제를 사용 하십시오.</li> <li>5) 하도 샌딩실라를 도장하고 표면처리(연마) 작업 후에 상도를 하십시오.</li> <li>6) 하도 샌딩실라는 목재 눈메꿈용으로 사용하시고 기존 구도막에는 도장하지 마십시오.</li> <li>7) 재도장 간격 및 추천 도막두께를 준수하십시오.</li> <li>8) 인화성이 강한 유기용제가 포함되어 있으므로 화기나 어린이의 접근에 특히 주의하십시오.</li> <li>9) 비가 오거나 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.</li> <li>10) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li> </ol>
<b>취급시 주의사항</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li> <li>2) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li> <li>3) 본 제품은 화학 제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효 기간 내에 사용하십시오. 이 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용 하시기 바랍니다.</li> </ol>
<b>경고사항</b>	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
<b>도장시스템</b>	하도 : 넌화이어 KD-200 샌딩실라 상도 : 뉴방화락카 200 투명
<b>법규관련</b>	넌화이어 KD-200 샌딩실라는 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류 내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

## 물성자료

마감상태	무광	색상	투명
피도면	목재	조성	1액형
부피고형분	36.48%	주정 건조도막두께	30 μm

Non fire KD-200 sanding sealer

# 넌화이어 KD-200 샌딩실라



※ 주의 ※

본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100 세대 이상 공동주택의 실내에 사용 불가한 제품입니다.

도장횟수	2 회	이론도포면적	12.16 m <sup>2</sup> /L (건조도막두께30μm시) * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.
건조시간(25도)	2시간 이내		
재도장간격 (25°C)	4시간 이후	희석률	붓(무게비 최대 30%) 스프레이(무게비 최대 70%)
희석제	EN신나2000	포장단위 (실용수량)	4L,18L
저장기간	1년 (5~35°C실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2017/04/14