

SKETCHPAINT AQUA

스케치페인트아쿠아



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

스케치 페인트 아쿠아는 수용성 아크릴 폴리올과 폴리에소시아네이트

를 주성분으로한 2액형 도료로서 냄새가 마일드하며 보드마카펜

지움성이 우수한 도료입니다.

용도

인테리어 벽면,도어 구도막(우레탄,수성,락카,에나멜)보수도장 및 마감용

도장사양

<p>사용방법</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 표면처리 피도면은 유분, 수분, 톱밥, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 하며 갈라진 곳이나 파인부분은 PUTTY(빠데)로 메꾼후 평활하게 합니다. 2. 기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 수유검용롤러, 붓
<p>도장시 주의사항</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 비오는 날, 습도가 높은 날(85%이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오 (도막의 균열, 부착 불량 등이 발생할 수 있음) 2) 구 도막 위에 보수 도장 시 구 도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. 3) 5°C 이하에서는 작업하지 마십시오. 4) 구 도막위에 보수도장 시 구 도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실) 5) 2액형 도료인 경우, 경화제 혼합 후 가사시간이 경과하면 겔현상(굳음)이 발생하여 사용이 불가능하므로 필요한 양만 혼합하여 사용하십시오 6) 혼합 도료액은 가사시간 이내에 사용하십시오 7) 구 도막에 사용시 이물질 및 파인 부분이 있을 경우 지움성이 저하될 수 있으므로 표면에 이물질을 완전히 제거하고 갈라진 곳이나 파인 부분은 PUTTY(빠데) 메꾼 후 평활하게 한 후 작업하시기 바랍니다. 8) 주제, 경화제와 혼합 후 필요 시 물은 5%이내로 작업하시기 바랍니다. 살오름성 저하 및 면상태가 저하하여 건조 후 지움성이 저하될 수 있습니다. 9) 본 도료는 건조후 5일이상 경과 후 내지움성등 최적의 물성을 발휘하므로 5일이후 보드마카 작업하시기 바랍니다. 10) 보드마카를 쓴 후 일정시간이 경과 후에는 지움성이 저하할 수 있으므로 세척제로 지워주시기 바랍니다. 11) 추천 도포량보다 도포량이 적을 경우 지움성이 저하할 수 있으므로 지정된 도포량을 준수하시기 바랍니다. 12) 물을 과량 희석 시 살오름성이 저하하여 지움성 저하될 수 있으며 또한 도료가 흐를 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. 13) 스프레이 작업은 과도막 시 기포가 발생할 수 있으므로 금합니다.
<p>취급시 주의사항</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35°C)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오 2) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 3) 경화제는 수분과 민감하게 반응하므로 수분침투가 안되도록 잘 밀봉하여 냉암소에 보관하여 주십시오. 4) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 5) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오

SKETCHPAINT AQUA

스케치페인트아쿠아



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 홈스타 젯소(필요시) 상도 : 스케치페인트아쿠아
법규관련	스케치 페인트는(은) 수도권대기환경개선 특별법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하므로 수도권 권역내에서 사용이 가능한 제품 입니다. 자세한 내용은 별첨의 '수도권대기환경개선 특별법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

피도면	콘크리트, 목재, 철재	조성	2액형
부피고형분	47.51%	주점 건조도막두께	40 μ m
도장횟수	2~3회	주제:경화제 혼합비(부피비)	2:1
이론도포면적	5.94m ² /L	건조시간(25도)	지촉건조 : 1시간
가사시간(25도)	3시간		경화건조 : 24시간
희석률	물(0~5%이내)	저장기간	보드마카 사용시간 : 도장 후 최소 5일 이후
포장단위 (실포장량)	3L(3L),0.9L(0.9L)		12개월

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2018/01/24