

flex putty

플렉스 퍼티



플렉스 퍼티는 수용성특수전색제와 내후성이 좋은 안료를 주성분으로 메꿈성,탄성,내후성 및 내수성이 좋도록 설계된 미탄성 콤파운드로서 접착력 및 내구력이 우수하여, 각종 콘크리트 기재 건축물의 균열부위나 벽체의 틈새를 메꾸는데 적합한 메꿈재입니다. 특히, 상도도막을 오염시키지 않으며 작업성이 우수합니다.

용도

일반건축물 및 벽체 균열 부위 메꿈제

도장사양

사용방법	<ol style="list-style-type: none">1.표면처리 메꿈할 부분에 부착된 흙, 모래등의 오염부착물을 제거하고 잘 건조시켜야 합니다.2.작업기상조건 대기온도 : 5~35°C, 상대습도 : 85% 이하3.도장기구 주걱칼
도장시 주의사항	<ol style="list-style-type: none">1) 소지상태의 먼지나 이물질은 부착불량의 원인이되니 주의하십시오.2) 타도료와 혼합 사용을 금합니다.3) 희석은 원칙적으로 하지 않으나 작업성 외관상태에 따라 희석이 불가피할 경우에는 물로 희석하여 사용하십시오.4) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량등이 발생할 수 있음)5) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실)6) 도장작업완료후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.7) 2mm이상의 균열일경우 수회에 걸쳐 건조시키면서 메꿈을 완성하십시오8) 피도물에 초킹이 심할 경우에는 믹싱리퀴드를 도장 후 충전하십시오.9) 도료가 완전히 건조 되기 전에 강우등에 따라 부풀음 현상등이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
취급시 주의사항	<ol style="list-style-type: none">1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35°C)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)을 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 플렉스 퍼티 상도 : 아이생각수성외부1급,인플러스 수성 실리콘(RS)
법규관련	플렉스 퍼티는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품 입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료

마감상태	무광	색상	백색
-------------	----	-----------	----

flex putty

플렉스 퍼티



피도면	시멘트,콘크리트면	조성	1액형
점도	PASTE상	부피고형분	62.4% (백색)
도장횟수	층진 깊이에 따라 수회	이론도포면적	1.28kg/m ² (건조도막두께 500 μ m 시) 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오
건조시간(25도)	젖은도막두께 1mm시 표면건조 : 3시간 상도작업가능건조:1일 완전건조: 7일		세척제
	저장기간	12개월 (5~35°C실내보관시)	포장단위 (실포장량)

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2018/12/19