

시험 성적서



전자문서 서비스
원본과 동일 함

한국생활환경시험연구원

153-803 서울특별시 금천구 가산동459-28
TEL: 02-2102-2500/FAX: 02-856-5618

번호 : 4CT07-04689

발급일자 : 2008. 01. 11

신청인 : 삼화페인트공업 (주)

시험완료일 : 2008. 01. 11

주소 : 경기 안산시 단원구 성곡동 677

접수일자 : 2007. 12. 26

시료명 : 네오탄 210 사화사

용도 : 품질관리

시험결과

시험항목	단위	시험결과	시험방법
불휘발분(주제)	%	70	KS M ISO 3251:2007
비중(주제)	-	1.44	KS M ISO 2811-1:2007
주도(주제)	KU	133	KS M 5000:2003
경화건조시간	분	10	
용기내상태	-	이상 없음	
작업성	-	이상 없음	
가사시간	시간	3	KS M 6230:2004
비중(경화제)	-	1.00	KS M ISO 2811-1:2007
점도(경화제) ;Ford cup 4	sec	13.2	KS M ISO 2431:2007

▶ 혼합비 [A부 : B부 = 4.00 : 1.00 W]

- 이 하 여 백 -

시험자 : 박재철

기술책임자 : 김종수

한국생활환경시험연구원장



비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료 명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.