

# 홈스타파스텔OK플러스

본 도료는 내부용 수성페인트 마감 공사에 적용하며 내수성, 은폐력, 내알카리성, 내세척성이 우수한 아크릴 에멀전, 수용성 우레탄수지, 그리고 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

## 가. 특징

홈스타 파스텔OK 플러스 유광은 수용성아크릴-우레탄수지와 내후성이 우수한 안료를 주성분으로 하여 내수성, 내알카리성, 내세척성 등이 뛰어난 도료로서 접착력, 내구력이 강하며, 은은한 파스텔톤의 질감과 오염제거 성능이 있는 건축물 내부 미장용으로 적합한 수성도료입니다.

## 나. 적용범위

내부계단실, 복도등의 콘크리트, 몰탈면, 석고보드, 건축물 내부 벽면 마감부위  
기타 사무실, 공장등 시멘트 벽면의 내부마감

## 다. 시 공

표면처리	1. 신축 건축물 시 시멘트 소재는 28일 (25°C기준,상대습도50%)이상 양생시켜야 한다. 2. 적정 흡수율은 10%이하이고 적정pH는 7-9이다. 3. 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 4. 틈새나 홈은 월드퍼티로 메꾸어 주고 표면조정 후 도장한다.																																									
도장사양	하도 : 홈스타 젯소 상도 : 홈스타파스텔OK플러스																																									
일위대가	<table border="1"> <tr> <th>도장 순서</th> <th>제품명</th> <th>규격번호</th> <th>도장회수</th> <th>도막두께</th> <th>이론 소요량</th> <th>실소요량</th> <th>비고</th> </tr> </table>	도장 순서	제품명	규격번호	도장회수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고	<table border="1"> <tr> <td>하도</td> <td>홈스타 젯소</td> <td>SB-PR-549</td> <td>1</td> <td>30<math>\mu</math>m</td> <td>0.076 (L/m<sup>2</sup>)</td> <td>0.095 (L/m<sup>2</sup>)</td> <td>LOSS율 20%</td> </tr> <tr> <td>상도</td> <td>홈스타파스텔OK플러스</td> <td>SB-T-33</td> <td>1~2</td> <td>60<math>\mu</math>m</td> <td>0.17 (L/m<sup>2</sup>)</td> <td>0.24 (L/m<sup>2</sup>)</td> <td>LOSS율 30% (백색반광 기준)</td> </tr> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	하도	홈스타 젯소	SB-PR-549	1	30 $\mu$ m	0.076 (L/m <sup>2</sup> )	0.095 (L/m <sup>2</sup> )	LOSS율 20%	상도	홈스타파스텔OK플러스	SB-T-33	1~2	60 $\mu$ m	0.17 (L/m <sup>2</sup> )	0.24 (L/m <sup>2</sup> )	LOSS율 30% (백색반광 기준)	합계															
도장 순서	제품명	규격번호	도장회수	도막두께	이론 소요량	실소요량	비고																																			
하도	홈스타 젯소	SB-PR-549	1	30 $\mu$ m	0.076 (L/m <sup>2</sup> )	0.095 (L/m <sup>2</sup> )	LOSS율 20%																																			
상도	홈스타파스텔OK플러스	SB-T-33	1~2	60 $\mu$ m	0.17 (L/m <sup>2</sup> )	0.24 (L/m <sup>2</sup> )	LOSS율 30% (백색반광 기준)																																			
합계																																										
실제소요량은 작업조건, 작업방법등에 따라 가감될수 있음																																										
제품별 도장방법	1. 하 도 표면처리가 끝난 후 홈스타 젯소 (SB-PR-549)을 도장해 건조, 양생되었는지 검사함 2. 상 도 1) 홈스타 파스텔OK PLUS 를 붓, 로라, 스프레이로 도막두께 60 $\mu$ m정도로 1~2회 도장한다. 2) 이때 필요 시 최대10%까지 물(상수도물)로 희석하여 도장한다. 3) 25°C기준 추가 도장 가능 시간은 2시간 이후가 가능하나 습도, 통풍 등 기후에 따라 건조시간에 차이가 있으므로 완전 건조 되었는가를 확인 하여야 한다.																																									
도장시 주의사항	*추천건조도막 이상의 과도막 도장 시 고온,다습한 환경에서는 끈적임이 발생할 수 있으며, 특히, 유광,반광 도장 시 도장된 면끼리 장시간 접촉되거나, 가소제가 함유된 피도면에 도장 및 물건을 올려놓을 경우에 끈적거림,변색 등이 발생할 수 있으므로 도료 선택 및 사용에 주의하시기 바랍니다. 1. 하도는 당사에서 지정하는 도료를 사용해야 한다. 2. 구도막 및 유색도료로 도장된 면에 도장시 적합성 여부를 당사에 확인 후 작업해야 한다. 3. 타 도료와 혼합사용을 금한다. 4. 홈스타 파스텔의 저장기간은 25°C에서 제조일로부터 12개월 이므로 저장기간이 경과한 제품은 당사에 확인 후 사용해야 한다. 5. 도료가 얼지 않도록 보관하여야 한다. (5 - 35°C 실내보관) 6. 5°C이하에서는 작업하지 마십시오.																																									